

Технические требования	Контроль (метод, объем, вид регистрации)
<p>Допускаемая толщина однослойной штукатурки, мм: при применении всех видов растворов, кроме гипсового - до 20, из гипсовых растворов - до 15</p>	<p>Измерительный, не менее 5 измерений на 70-100 м² поверхности покрытия или в одном помещении меньшей площади в местах, выявленных сплошным визуальным осмотром, журнал работ</p>
<p>Допускаемая толщина каждого слоя при устройстве многослойных штукатурок без полимерных добавок, мм: обрызга по каменным, кирпичным, бетонным поверхностям - до 5</p>	<p>Измерительный, не менее 5 измерений на 70-100 м² поверхности покрытия или в одном помещении меньшей площади в местах, выявленных сплошным визуальным осмотром, журнал работ</p>
<p>обрызга по деревянным поверхностям (включая толщину драни) - до 9</p>	
<p>грунта из цементных растворов - до 5</p>	
<p>грунта из известковых, известково-гипсовых растворов - до 7</p>	
<p>накрывочного слоя штукатурного покрытия - до 2</p>	
<p>накрывочного слоя декоративной отделки - до 7</p>	